

## DETERMINAZIONE DELL'INDICE DI DEGRADO DELLA COPERTURA

(DGR 265/2011 – appendice 2.1 – Regione Veneto)

In data odierna il sottoscritto \_\_\_\_\_, in qualità di R.R.A. (Responsabile del Rischio Amianto) ha effettuato un sopralluogo per la verifica dell'indice di degrado (ID) copertura contenente amianto presente presso l'edificio sito in Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ - Abano Terme.

Sulla base dei parametri definiti nella delibera G.R.V n. 265/2011 e come indicati nella tabella sottostante, risulta che l'ID del materiale di copertura della struttura sopra individuata è pari a \_\_\_\_\_, rendendo pertanto necessario prevederne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Abano Terme,

Il Responsabile dei M.C.A.

\_\_\_\_\_

| PARAMETRO |  | OSSERVAZIONI   | PUNTEGG. PER SINGOLA VOCE | PUNTEGGIO ASSEGNATO |
|-----------|--|--|---------------------------|---------------------|
| A)        | <i>Grado di consistenza del materiale (da valutare con tempo asciutto, utilizzando una pinza da meccanici o attrezzo simile)</i> | Se un angolo flesso con una pinza si rompe nettamente con un suono secco                     | 1                         |                     |
|           |  | Se la rottura è facile, sfrangiata, con un suono sordo                                       | 2                         |                     |
| B)        | <i>Presenza di fessurazioni/sfaldamenti/crepe</i>  | assenti  | 0                         |                     |
|           |  | rare   | 2                         |                     |
|           |  | numerose   | 3                         |                     |
| C)        | <i>presenza di stalattiti ai punti di gocciolamento</i>  | assenti  | 0                         |                     |
|           |  | presenti   | 3                         |                     |
| D)        | <i>friabilità/sgretolamento</i>  | fasci di fibre inglobati completamente   | 1                         |                     |
|           |  | fasci di fibre inglobati solo parzialmente   | 2                         |                     |
|           |  | fasci di fibre facilmente asportabili  | 3                         |                     |
| E)        | <i>ventilazione</i>  | la copertura <u>non si trova</u> in prossimità di bocchette di ventilazione o flusso di aria | 1                         |                     |
|           |  | la copertura <u>si trova</u> in prossimità di bocchette di ventilazione o flussi di aria     | 2                         |                     |

|                               |   |  |               |  |
|-------------------------------|---|--|---------------|--|
| F)                            | <i>luogo di vita/lavoro</i>                     | copertura <u>non visibile</u> dal sotto (presenza di controsoffitto e/o soletta) | 1             |  |
|                               |   | copertura <u>a vista</u> dall'interno  | 2             |  |
| G)                            | <i>distanza da finestre/balconi/terrazze</i>    | la copertura è distante più di 5 mt. da finestre/terrazze/balconi                | 1             |  |
|                               |   | finestre/terrazze/balconi prospicienti ed attigue                                | 2             |  |
| H)                            | <i>aree sensibili</i>                           | assenza, nel raggio di 300 mt., di aree scolastiche/luoghi di cura               | 1             |  |
|                               |   | vicinanza ad aree scolastiche/luoghi di cura                                     | 3             |  |
| I)                            | <i>vetustà (in anni) fattore moltiplicatore</i> | la copertura è stata installata dopo il 1990                                     | 2             |  |
|                               |   | la copertura è stata installata tra il 1980 e il 1990                            | 3             |  |
|                               |   | la copertura è stata installata prima del 1980                                   | 4             |  |
| <b>ID=(A+B+C+D+E+F+G+H)xI</b> |   |  | <b>TOTALE</b> |  |

Azioni da intraprendere sulla base delle determinazioni dell'indice di degrado ID (DGR 265/2011)

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| <i>ID inferiore o uguale a 25</i> | nessun intervento di bonifica, è prevista la rivalutazione dell'ID con frequenza biennale |
| <i>ID compreso tra 25 e 44</i>    | esecuzione della bonifica entro 3 anni  |
| <i>ID uguale o maggiore a 45</i>  | rimozione della copertura entro i successivi 12 mesi                                      |